

Bautechnische Daten

Bezeichnung + Zusatz	Wert	Einheit
Länge der Elemente	160	mm
Breite der Elemente	8	mm
Dicke der Elemente	8	mm
Holzfeuchte nach /DIN EN 13183-1/	7 - 11	%
Holzarten nach Handelsnamen nach /DIN EN 1912/	divers	-
Wärmeleitfähigkeit nach /DIN EN 12664/	0.09 - 0.24	W/(mK)
Sortierklassen	nach jeweiliger Produktnorm	-

Weitere technische Parameter sind zumindest holzartenabhängig, in den relevanten Produktnormen hinterlegt und herstellerspezifisch zu erfragen.